



Profi Nano dažų sandarintojas (21300)

1. Valymas

Kruopščiai nuplaukite dažytą paviršių, kad pašalintumėte visus nešvarumus ir liekanas. Rekomenduojame naudoti „Bluechem“ Brushwash N. Prieš procedūrą rekomenduojame visas vabzdžių liekanas pašalinti naudojant „Bluechem“ vabzdžių šalintoją.

Valiklį stipriai suplakite prieš tolygiai juo padengiant paviršių su profesionaliu orbitiniu poliruokliu arba įprastu ekscentrinu poliravimo įrenginiu (Taip pat prašome atidžiai perskaityti instrukcijas ant produkto etiketės). Po to rekomenduojame valiklio perteklių švelniai nuvalyti su mūsų Premium klasės mikro pluošto šluoste.

2. Sandarinimas

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Sandarintoją ant paviršiaus paskleiskite naudodami poliravimo įrenginį su vidutinio šiurkštumo poliravimo diskeliu, nustatę vidutines apsukas ir vidutiniškai spausdami. Tada leiskite 10 minučių sandarintojui reaguoti su paviršiumi. Tada poliruokite paviršių poliravimo įrenginiu su švelniu poliravimo diskeliu, spauskite pakankamai stipriai. Po to naudodami švarią, švelnią šluostę sukamaisiais judesiais nupoliruokite sandarintojo perteklių. Galiausiai, kad pasiektumėte stiprų žvilgesį, poliruokite su pridėta sandarinimo šluoste.

Po sandarinimo paviršiai negali būti mechaniškai ar chemiškai valomi mažiau nei 24 valandas.

Po sandarinimo paviršiai atsparūs:

Ultravioletiniams spinduliams, dulkėms, vandeniui, kelių purvams ir nešvarumams.

Priežiūros instrukcijos po sandarinimo proceso.Kad sandarintas paviršius būtų geriausiai prižiūrimas, siūloma kiekvieną kartą plaunant automobilį naudoti apsauginę priemonę. Remkitės apsauginės priemonės instrukcijomis, kurios būna pateiktos kartu su produktu. Išdžiūvus poliruokite su pateikta sandarinimo šluoste, taip pasieksite stiprų žvilgesį. Šluostė plaunama, ją galima naudoti ne vieną kartą.

Bendras patarimas.Norint pasiekti trokštamą rezultatą, prieš sandarinant įsitikinkite, kad paviršius yra sausas ir ant jo nėra jokių nešvarumų. Sandarintojo nederėtų naudoti žemesnėje nei 10 laipsnių Celsijaus ir aukštesnėje nei 30 laipsnių Celsijaus temperatūroje, taip pat ir tiesioginėje saulės šviesoje.

Dėmesio: dažų sandarintojo saugumo informacija:

Degus. Pasikartojantis sąlytis gali sukelti odos sausumą ir skilinėjimą. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigulį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis

į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Pavojingos sudedamosios dalys: lengvai vandeniui paveikta pirminio benzino nafta.

Prekės numeris:

21300

Importuotojas:

“Bonum Auto”, UAB
Žiedo g. 4, Sudmantai
Klaipėdos raj., LT-96327
info@bonumauto.lt

Gamintojas:

“CTP”, GmbH
Saalfelder St. 35h
D-07338, Leutenberg
Vokietija

power
max

maxx
power

blue
chem

care
max

nano
Technologie